TARIMA TECNOLÓGICA ALVEOLAR

Especificaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS	NORMATIVAS	RESULTADO
DIMENSIONES	Largo x Ancho x Grueso	2200 x 146 x 23 mm
PESO	Kg/m²	16,2 Kg/m²
DENSIDAD	ASRM D792	1,34 g/cm3
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ASTM D790	38,2MPa
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ASTM D638	21.6MPa
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL	ASTM D966-16	Mean value: 43.8 x10-6/ ºC
ABSORCIÓN DE AGUA (28 días de inmersión)	EN15534-1-2014 Sect.8.3.1.	0.5%
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Clasificación según CTE)	UNE ENV 12633-2003	Rd > 55 / Clase 3 (apto exteriores húmedos)

Terminación: 1 cara ranurada y lijada - 1 cara lisa y lijada